

Corr. to US 5,160,317

(19)	Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets	(11)	EP 0 744 473 A1
(12)	EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG		
(43)	Veröffentlichungstag: 27.11.1996 Patentblatt 1996/49	(51)	Int. Cl. ⁶ : C23C 14/08, C23C 14/00
(21)	Anmeldenummer: 96106900.8		
(22)	Anmeldetag: 26.04.1996		

(84)	Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK FR GB LI SE		<ul style="list-style-type: none">• Höttsch, Günter, Dr.• Fietzke, Fred, Dr.• Zywißki, Olaf
(30)	Priorität: 22.05.1995 DE 19518781		09599 Freiberg (DE)
(71)	Anmelder: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 80636 München (DE)		<ul style="list-style-type: none">• Schiller, Siegfried, Prof. Dr.• Reschke, Jonathan• Hempel, Wolfgang
(72)	Erfinder: • Goedicke, Klaus		01324 Dresden (DE)
			01326 Dresden (DE)

(54) Vakuumbeschichteter Verbundkörper und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Erfindungsgemäß ist auf dem Träger aus Metall oder einer Metallegerung mindestens eine Schicht, das ist die äußere, aus Al_2O_3 bei maximal 700 °C aufgebracht. Sie ist vollständig kristallin und besteht aus der $\alpha-Al_2O_3$ -Phase und gegebenenfalls der $\gamma-Al_2O_3$ -Phase mit einer (440)-Textur, hat eine Druckspannung von mindestens 1 GPa und eine Härte von mindestens 20 GPa.

Die Al_2O_3 -Schicht wird durch reaktives Magnetron-Zerstäuben aufgebracht, indem die Magnetrone gepulst betrieben werden. Die Pulsfrequenz liegt zwischen 20 und 100 kHz. Die Zerstäubungsrate beträgt mindestens 1 nm/s.

Die Verbundkörper werden für die spanende Bearbeitung, insbesondere als Bohrer, Fräser, Reibahle, Räumadel oder Sägeblatt verwendet.




Fig. 2

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Verbundkörper, dessen Träger vorzugsweise aus Metall besteht, auf dem eine oder mehrere Oberflächenschichten aufgebracht sind, von denen mindestens eine Schicht durch Vakuumbeschichtung abgeschieden ist und aus Aluminiumoxid (Al_2O_3) besteht. Derartige Verbundkörper werden beispielsweise als Werkzeuge für die spanende Bearbeitung, Uniformwerkzeuge, Maschinenteile oder Führungsbahnen verwendet.

Es sind Verbundkörper bekannt, die eine Al_2O_3 -Schicht enthalten, welche durch chemische Dampphasenabscheidung (CVD) bei Temperaturen oberhalb 1000°C auf dem Träger aus Sinterwerkstoff abgeschieden worden sind. Derartige Schichten sind kristallin und enthalten neben der thermodynamisch stabilen α -Phase im allgemeinen weitere metastabile Phasen, insbesondere die γ -Phase (DE 22 33 700; DE 22 53 745). Wegen der hohen Temperatur, der der Träger bei der Beschichtung ausgesetzt werden muß, beschränkt sich die Art der verwendbaren Träger jedoch auf Sinterwerkstoffe, Oxidkeramiken und andere Hochtemperaturwerkstoffe. Insbesondere sind alle gebräuchlichen Stähle und Nichtleisenwerkstoffe ausgeschlossen, oder der Träger erfährt eine nicht akzeptable Verschlechterung seiner Gebrauchseigenschaften. Bedeutung haben deshalb nur Verbundkörper erlangt, deren Träger aus Sinterwerkstoffen bestehen und die in Schneidwerkzeugen, z.B. als Wendeschneidplatten, eingesetzt werden. Beim Einsatz in Schneidwerkzeugen unterliegen solche Verbundkörper hohen Temperaturen. Diese sind mit einer Phasenumwandlung in der Al_2O_3 -Schicht, insbesondere der γ -Phase verbunden. Die Schichten haben eine raue Oberfläche und relativ hohe Reibungskoeffizienten. Durch eine Volumenkontraktion bei der Phasenumwandlung kommt es zu einer ausgeprägten Rißbildung und einer Delamination zwischen Schicht und Träger. Daraus resultiert der Nachteil, daß einschneidende Grenzen für den Einsatz der Verbundkörper in Bezug auf die Gebrauchsdauer bestehen. Um die Delamination auf Schneidwerkzeugen in Grenzen zu halten, müssen die Schneidkanten des Trägers abgerundet werden. Daraus resultieren aber erhebliche Begrenzungen der Schneidleistung und der Oberflächengüte der spanend bearbeiteten Werkstücke.

Die Verwendung von Trägern aus Werkzeugstählen ist generell nicht möglich, da diese Stähle bei Temperaturen oberhalb 550°C ihre vorteilhaften Gebrauchseigenschaften verlieren.

Es sind weiterhin Verbundkörper bekannt, die eine bei niedrigen Temperaturen durch plasmagestützte CVD-Verfahren abgeschiedene Al_2O_3 -Schicht besitzen (DE 41 10 005; DE 41 10 006). Derartige Schichten enthalten verfahrensbedingt Verunreinigungen, die aus einer unvollständigen chemischen Reaktion herrühren. Diese Schichten weisen beispielsweise einen Chlorgehalt von 0,5 bis 3,5 % auf. Die Al_2O_3 -Schichten auf die-

sen Verbundkörpern enthalten neben kristallinem $\alpha-Al_2O_3$ im allgemeinen einen hohen Anteil amorphes Aluminiumoxids. Daraus ergibt sich der Nachteil, daß sowohl die Verunreinigungen im Al_2O_3 als auch die amorphe Phase eine unzureichende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit der Schicht auf dem Verbundkörper bewirken. Es sind auch feinkörnige, nur aus $\alpha-Al_2O_3$ bestehende Schichten auf Verbundkörpern bekannt. Dabei wird eine aus der Halbwertsbreite der Interferenzlinien bei der Röntgenfeinstrukturanalyse (XRD) der Schichten abgeleitete Bemessungsregel für die Feinkörnigkeit angegeben. Als Herstellungsverfahren wird ein Plasma-CVD-Verfahren mit den oben genannten Nachteilen beschrieben (DE 41 10 005; DE 41 10 006). Es kann angenommen werden, daß die Linienbreite im XRD vorwiegend auf Gitterverzerrungen infolge des Fremdstoffgehaltes der Schichten und nicht, wie angegeben, nur auf die Feinkörnigkeit des Gefüges der Al_2O_3 -Schichten zurückgeführt werden muß. Generell erfordern alle CVD-Verfahren die Verwendung toxischer Substanzen und sind deshalb umweltbelastend.

Es ist weiterhin bekannt, Al_2O_3 -Schichten auf Trägerkörpern durch Hochfrequenz-Dioden- oder -Magnetron-Zerstäubung abzuschleiden (Thornton und Chin, Ceramic Bulletin, 56 [1977]504). Es wird beschrieben, daß kristalline $\alpha-Al_2O_3$ -Schichten mit diesem Verfahren ebenfalls nur erzeugt werden können, wenn der Verbundkörper bei der Beschichtung einer Temperatur von mindestens 1000 °C ausgesetzt wird. Andernfalls ist eine nachträgliche Wärmebehandlung bei 1000 ... 1250 °C erforderlich. Die damit verbundenen Nachteile entsprechen denen der Schichten, die durch CVD-Verfahren abgeschieden worden sind.

Es wurde auch beschrieben, daß bei Al_2O_3 -Schichten, die durch Zerstäubung hergestellt wurden, eine relativ hohe Härte erreicht werden kann, aber diese Schichten weisen eine röntgenamorphe Struktur auf, was nachteilig für die Stabilität beim Einsatz ist (Scheerer, Latz und Patz: Proc. 7th Int. Conf. IPAT, Geneva, 1989, p. 181).

Somit ist festzustellen, daß die bekannten vakuumbeschichteten Verbundkörper stets mit Mängeln behaftet sind. Weiterhin sind die Verbundkörper, deren Träger durch CVD- oder HF-Zerstäubungsverfahren mit Al_2O_3 beschichtet sind, teuer in der Herstellung, da alle genannten Verfahren nur eine niedrige Abschleiderate von weniger als 1 nm/s ermöglichen. Werden Verbundkörper zur Erhöhung der Abschleiderate mit einer Al_2O_3 -Schicht durch reaktives Vakuumbedampfen der Träger hergestellt, so sind die Al_2O_3 -Schichten porös und nicht ausreichend hart, selbst wenn der Träger bei der Beschichtung auf eine Temperatur von 1000 °C erhitzt wird (Burnshah, Schramm, Thin Solid Films 40 [1977]211).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Mängel am Stand der Technik zu beseitigen. Es soll ein Verbundkörper mit einer thermisch, mechanisch und chemisch stabilen Al_2O_3 -Schicht geschaffen werden,

die eine glatte, rüßfreie Oberfläche aufweist. Das Verfahren zur Herstellung soll umweltfreundlich sein, eine hohe Prozessstabilität aufweisen und kostengünstig sein. Insbesondere soll auch ein Verbundkörper, dessen Träger aus Stahl besteht, geschaffen werden.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe, ein Verbundkörper, mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Das Verfahren zur seiner Herstellung wird nach den Merkmalen des Anspruches 6 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Verbundkörpers und des Herstellungsverfahrens sind in den Ansprüchen 2 bis 5 bzw. 7 bis 9 beschrieben.

Für die Fachwelt überraschend wurde gefunden, einen Verbundkörper mit einer äußeren Schicht aus vollständig kristallinem α - Al_2O_3 herzustellen, aus dem dessen Träger während der Abschmelzung eine Schicht eine Temperatur von maximal 700 °C nicht überschreitet. Es wurde dabei weiterhin festgestellt, daß bereits eine Temperatur von 550 °C ausreicht, um besagte Schicht abzuschmelzen. Die Al_2O_3 -Schicht enthält typischerweise einen Anteil von maximal 1 at% Argon. Andere Verunreinigungen lassen sich mit gebräuchlichen Analyseverfahren wie Elektronenstrahl-Mikroanalyse (ESMA) nicht nachweisen. Die Kristallitgröße beträgt typischerweise 0,5-2 µm. Die Eigenschaften des Verbundkörpers sind weitgehend identisch, wenn besagte Al_2O_3 -Schicht nicht aus schließlich in der α -Phase vorliegt, sondern teilweise aus texturierten γ - Al_2O_3 besteht. Für diese Schichten wird eine geringere Kristallitgröße beobachtet, vorzugsweise 0,05...0,1 µm. Die Ausbildung der beschriebenen kristallinen Phasen, insbesondere die Ausbildung reiner α - Al_2O_3 -Schichten, steht im Widerspruch zu den bis her allgemein anerkannten thermodynamisch begründeten Bildungsbedingungen für diese Phase zu stehen. Danach wäre eine Aktivierungsenergie für die Bildung von α - Al_2O_3 erforderlich, die nur oberhalb einer Temperatur von 1000 °C aufgebracht werden kann. Offensichtlich bewirkt das erfindungsgemäße Verfahren durch eine nicht im einzelnen veränderte zusätzliche Aktivierung der Komponenten Aluminium und Sauerstoff im Plasma einen nennenswerten zusätzlichen Beitrag zur notwendigen Aktivierungsenergie.

Außer den materialspezifischen Eigenschaften von α - Al_2O_3 sind die angegebene Bemessung der Druckeigenspannungen und die genannten Kristallitgrößen für die hohe Härte der äußeren Schicht des Verbundkörpers verantwortlich. Die geeignete Bemessung der Druckeigenspannung gewährleistet, daß kein vorzeitiges Versagen der Schicht durch mechanische Rißbildung bei abrasiver Belastung des Verbundkörpers auftritt. Andererseits können die Druckeigenspannungen so klein gehalten werden, daß die Haftung der Al_2O_3 -Schicht auf dem Träger problemlos erreicht werden kann. Das gilt insbesondere, wenn der Träger mit einer oder mehreren Oberflächenschichten, die als Zwischenschichten vor dem Abschmelzen der Al_2O_3 -Schicht aufgebracht worden sind, versehen ist. Als Zwischen-

schichten eignen sich vorteilhafterweise bekannte Hartstoffschichten wie TiN, (Ti,Al)N oder TiC.

Es kann auch zweckmäßig sein, den Träger zunächst mit einer oder mehreren Schichten aus Metallen der Gruppe Ti, Zr, Cr, Al, Nb, Hf, W und/oder Verbindungen dieser Metalle in Form von Oxiden, Nitriden, Oxyhydriden, Karbiden oder Carboriden zu versehen, der dann als Träger für die Al_2O_3 -Schicht dient.

Ist der Verbundkörper als Werkzeug für die spannde Bearbeitung als Bohrer, Fräser, Feile oder Raummaßel ausgebildet, so besteht der Träger aus HSS-Stahl. In diesem Anwendungsfall ist die Al_2O_3 -Schicht als äußere Schicht 1 bis 12 µm dick und an den Schneidkanten vorzugsweise 5 µm dick.

Ist der Verbundkörper ein Umformwerkzeug, so besteht sein Träger aus Werkzeugstahl und trägt eine äußere Al_2O_3 -Schicht von 1 bis 20 µm Dicke, die jedoch vorzugsweise 5 µm dick ist. In dieser Ausformungsform weist der Verbundkörper einen geringen Reibungskoeffizienten und hohe mechanische Beständigkeit auf.

Werden an den Verbundkörper vor allem hohe Anforderungen an Härte, mechanischen Verschleißwiderstand, Transparenz und/oder geringere Reibungskoeffizienten der Oberfläche gestellt, ist es auch je nach Einsatzgebiet möglich, den Träger aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung herzustellen.

Weitere Einsatzgebiete für die erfindungsgemäßen Verbundkörper sind Bauteile für Führungsbahnen oder Gleit- und Lagerelemente, die einem komplexen mechanisch-abrasiven und chemisch-korrosiven Angriff ausgesetzt sind. Dabei wirkt sich ebenfalls der niedrige Reibungskoeffizient sehr vorteilhaft aus.

Die erfindungsgemäßen Verbundkörper können auch dem Angriff heftiger und/oder chemisch aggressiver Medien widerstehen und finden deshalb in der Energietechnik- und Antriebstechnik Verwendung.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung des Verbundkörpers nutzt in vorteilhafter Weise bekannte Grundverfahren und Einrichtungen zur Abschmelzung elektrisch isolierender Verbindungs-schichten durch Magnetron-Zerstäubung ohne Anwendung einer HF-Entladung. Das pulsformig erregte Plasma sichert die Stabilität des Zerstäubungsprozesses trotz des hohen Isolationsvermögens von Al_2O_3 -Schichten und verhindert Prozessstörungen durch elektrische Überschläge. Das vorgeschlagene Prinzip ermöglicht die Anwendung einer so hohen Abschmelzrate und Plasmadichte in der Puls-Ein-Zeit, daß offenbar die vermutete Plasmaaktivierung bei der Schichtbildung des kristallinen α - Al_2O_3 erreicht wird. Unverzichtbares Verfahrensmerkmal ist die ebenfalls pulsformig wechselweise Beanspruchung der sich bildenden Schicht mit negativen und positiven Ladungsträgern der angegebenen Mindeststromdichte.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens nutzt Einrichtungen mit unipolar gepulstem Plasma unter Verwendung eines im reaktiven Gas zerstäubten Al-Targets.

Eine weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltung nutzt die Doppelanordnung zweier Al-Targets, die durch eine bipolare (Wechsel-)Spannung gespeist werden und bei der Al-Targets im Wechsel Kathode und Anode beim Magnetron-Zerstäuben bilden.

Die Einstellung des Sauerstoffgehaltes im Plasma wird durch geometrische Bedingungen der Zerstäubungsapparatur beeinflusst und muß deshalb experimentell ermittelt werden. Der notwendige Sauerstoffgehalt ist, offenbar wegen der erhöhten Temperatur des zu beschichtenden Trägers, wesentlich höher, als er nach der allgemeinen Praxis zur Abschmelzung stochometrischer Aluminiumoxid-Schichten eingestellt werden muß. Damit ist eine stärkere Bedeckung der Al-Targets mit Al_2O_3 verbunden. Im dynamischen Gleichgewicht zwischen der Bildung von Al_2O_3 auf dem Target und seiner Wiederausläsung wird eine weitere Ursache dafür gesehen, daß sich in der Dampfphase Molekül-Bruchstücke befinden, die eine Voraussetzung für die Bildung kristalliner Phasen bei den verfahrens-spezifisch niedrigen Temperaturen des Trägers sind.

Beide Verfahrensvarianten werden vorteilhaft unter Einwirkung einer Wechselfeldspannung am Träger, einer sogenannten Puls-Bias-Spannung, ausgeführt. Die Einstellung der erfindungsgemäßen Werte für Druckeigenspannung und Härte der Al_2O_3 -Schicht auf dem Träger erfolgt durch Anpassung dieser Spannung. Die Begrenzung der Temperatur auf 700 °C, vorzugsweise jedoch auf 550 °C bei der Herstellung des Verbundkörpers hat weitreichende Auswirkungen auf die Eigenschaften des Verbundkörpers. Besteht der Träger z.B. aus einem HSS-Stahl, so wird durch die Begrenzung der Temperatur auf maximal 550 °C die Vielzahl der vorteilhaften Werkstoff- und Bearbeitungseigenschaften beibehalten. Die direkte Abschmelzung der thermodynamisch stabilen α - Al_2O_3 -Phase ohne nachträgliche Phasenumwandlung ist der Grund für die völlige Rißfreiheit des Verbundkörpers. Auch Al_2O_3 -Schichten mit einem großen Anteil an γ - Al_2O_3 zeigen keinerlei Rißbildung, wenn sie nachträglich oder bei ihrem Einsatz erwärmt werden.

An einem Ausführungsbeispiel sollen der erfindungsgemäße Verbundkörper und das Verfahren zu seiner Herstellung näher erläutert werden. In der zugehörigen Zeichnung zeigen:

Fig. 1: eine beispielhafte Ausführungsform des Verbundkörpers als Sägeblatt ohne Beschichtung,

Fig. 2: einen Schnitt durch einen beschichteten Verbundkörper,

Fig. 3: ein Ergebnis der Röntgenstrukturanalyse der äußeren Oberflächenschicht und des Trägers aus einem Eisenwerkstoff

Ein Träger 1 aus gehärtetem Werkzeugstahl in Form eines Kreissägeblattes ist in einem bekannten Vakuumbeschichtungsprozess mit einer Schicht 2 aus Ti(C,N)_x versehen. Eine Bohrung 3 dient zum Einspan-

nen des Trägers 1 während der weiteren Prozessschritte zur Herstellung des Verbundkörpers sowie zum Einspannen während des Gebrauchs als Werkzeug. Im Bereich der Sägezähne 4 beträgt die Schichtdicke der Schicht 2 etwa 6±1 µm sowohl auf den Flanken 5 als auch auf deren Flächen 6. In Richtung zur Bohrung 3 fällt die Schichtdicke monoton ab. Der Träger 1 mit der Schicht 2 bilden gemeinsam den Grundkörper, auf dem eine im Vakuum abgeschiedene Al_2O_3 -Schicht 7 aufgebracht ist. Die Al_2O_3 -Schicht 7 hat im Bereich der Flächen 5 und der Flächen 6 eine Dicke von 4±1 µm. Ihre Schichtdicke fällt ebenfalls in Richtung zur Bohrung 3 monoton ab. Merkmalbestimmend für den Verbundkörper ist, daß er während der Abschmelzung der Al_2O_3 -Schicht 7 einer Maximaltemperatur von 550 °C ausgesetzt worden ist und daß die Al_2O_3 -Schicht 7 vollständig kristallin ist.

Fig. 3 zeigt das Ergebnis der Röntgenstrukturanalyse der Al_2O_3 -Schicht 7 und des Trägers 1. Es wurde mit einem Röntgendiffraktometer und Cu K α -Strahlung gewonnen. Als Abszisse ist der Netzebenenabstand d bzw. der Glanzwinkel 2 θ dargestellt. Als Ordinate ist die Intensität der Interferenzen aufgetragen. Es lassen sich die Interferenzlinien der α - Al_2O_3 -Phase und der γ - Al_2O_3 -Phase erkennen. Weitere metastabile Phasen sind nicht vorhanden.

Weitere Merkmale der Al_2O_3 -Schicht 7 sind eine Mindest-Druckeigenspannung von 1 GPa (im Beispiel wurde der Bereich der Druckeigenspannung zu 3,0 ± 0,5 GPa bestimmt) sowie eine hohe Härte von 21 GPa. Diese Größe wird durch Mikrohärteprüfung HV 0,01 bestimmt. Eine Elektronenstrahl-Mikroanalyse zeigt einen Argon-Gehalt von (0,3 ± 0,1) at% in der Al_2O_3 -Schicht 7 sowie das Fehlen weiterer Verunreinigungen mit einer Konzentration oberhalb der Nachweisgrenze dieses Verfahrens. Der Verbundkörper zeigt eine hervorragende Haftfestigkeit der Oberflächenschichten, eine verglichen mit CVD-Schichten sehr geringe mittlere Rauheit und einen Reibungskoeffizient gegen Stahl von weniger als 0,15. Auf Grund seiner Eigenschaften wird der Verbundkörper als hochleistungsfähiges Schneidwerkzeug bei der spanenden Bearbeitung von Stählen mit unterbrochenem und kontinuierlichem Schnitt verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Schneidwerkzeugen zeichnet er sich durch eine höhere Belastbarkeit und eine deutlich erhöhte Gebrauchsdauer (Standweg) aus.

Das Verfahren zur Herstellung des Verbundkörpers wird wie folgt ausgeführt: Der Träger, der aus Werkzeugstahl und einer darauf aufgetragenen Ti(C,N)_x-Schicht besteht, wird nach der Reinigung in eine Vakuumbeschichtungsanlage eingebracht und in bekannter Weise in einer Niederdruck-Glimmentladung durch einen Ätzprozeß vorbehandelt. Durch einen leistungsfähigen Strahlungsheizer im Inneren der Vakuumbeschichtungsanlage wird eine Temperatur des Trägers von 500 °C eingestellt und konstant gehalten. Für die Abschmelzung der Al_2O_3 -Schicht wird der Träger unter Nutzung der Bohrung auf rotierenden, stabförmigen Aufnahmen

gehalten, wobei der Abstand zwischen je zwei Trägern 30 mm beträgt. Durch planetenartige Bewegung wird erreicht, daß alle zu beschichtenden Flächen des Trägers dem schichtbildenden Teilchenstrom ausgesetzt werden. Zur Erzeugung des Teilchenstromes dient eine Anordnung von zwei Magneton-Zerstäubungsquellen mit Aluminium-Targets, die mit einem leistungsstarken speziellen Sinusgenerator derart verbunden sind, daß mit einer Pulswechselfrequenz von 50 kHz beide Zerstäubungsquellen im Wechsel als Anode und Kathode der Zerstäubungsanordnung wirken. In der Vakuumbeschichtungsanlage wird ein Druck von 0,1 Pa eingestellt. Das Gas besteht aus Argon und einem Anteil von etwa 25 at% Sauerstoff. Zur Einstellung eines stabilen Betriebes der Zerstäubungsanordnung und der genauen Justierung des Sauerstoff-Anteils werden die Magneton-Zerstäubungsquellen zunächst in reinem Argon-Gas gezündet und dann der Sauerstoff-Gehalt so weit erhöht, bis sich ein vorgegebener Punkt in der Strom-Spannungs-Kennlinie und vorgegebene, mittels optischer Spektroskopie kontrollierte Linienintensitäten ergeben. Bei einer in die Magneton-Zerstäubungsquellen eingespeisten elektrischen Leistung von 30 kW wird eine Abscheiderate für Al_2O_3 erreicht, die einem Wert von 8 nm/s auf einem fest angeordneten Träger entspricht. Die sich bildende Al_2O_3 -Schicht ist dem intensiven Puls-Plasma in der Umgebung der Magneton-Zerstäubungsquellen ausgesetzt. Der kürzeste Abstand zwischen den bewegten Trägern und den Targets der Magneton-Zerstäubungsquellen beträgt 30 mm. Die Träger sind weiterhin an ihrer Bohrung elektrisch leitend mit den Aufnahmen verbunden. Die Aufnahmen werden während des Abscheidens der Al_2O_3 -Schicht mit einer Sinus-Wechselspannungsquelle mit einer Frequenz von 10 kHz derart zusammengeschaltet, daß sich eine effektive Wechselspannung von ± 40 V gegenüber dem Plasma und ein pulsierender Strom wechselnder Polarität einstellt, der einem Ladungsträgerstrom mit einer mittleren Stromdichte von $1,2 \text{ mA/cm}^2$ entspricht, bezogen auf die aufwachsende Al_2O_3 -Schicht. Der Beschichtungsprozeß zur Abscheidung der Al_2O_3 -Schicht zeichnet sich trotz des hohen elektrischen Isolationsvermögens der Al_2O_3 -Schichten, die sich auf allen inneren Wandungen der Vakuumbeschichtungsanlage abscheiden, durch eine hohe Langzeitstabilität aus. Nach Erreichen der vorgegebenen Dicke der Al_2O_3 -Schicht werden die Magneton-Zerstäubungsquellen ausgeschaltet. Nach Abkühlung der beschichteten Träger werden diese der Vakuumbeschichtungsanlage entnommen. Die beschichteten Verbundkörper stehen ohne weitere thermische Nachbehandlungprozesse für ihren Einsatz bereit.

Patentansprüche

1. Vakuumbeschichteter Verbundkörper, bestehend aus einem Träger aus Metall oder einer Metalllegierung, auf dem mindestens eine Schicht, als die äußere Schicht, aus Al_2O_3 in einem Vakuumbe-

schichtungsprozeß aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Träger (1) die Al_2O_3 -Schicht (7) bei maximal 700 °C, vorzugsweise 550 °C, vollständig kristallin aufgebracht ist und aus der α - Al_2O_3 -Phase und gegebenenfalls der γ - Al_2O_3 -Phase mit einer (440)-Textur besteht, eine Druckeigenspannung von mindestens 1 GPa und eine Härte von mindestens 20 GPa hat, und daß in der Al_2O_3 -Schicht (7) mit Ausnahme von Argon keine nennenswerten Verunreinigungen eingelagert sind.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Al_2O_3 -Schicht durch Zerstäuben eines Al -Targets einer Magneton-Zerstäubungs-einrichtung aufgebracht wird.

9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß besagte Zwischenschichten ebenfalls durch Vakuumbeschichtung, insbesondere durch Magneton-Zerstäubung aufgebracht werden.

3. Vakuumbeschichteter Verbundkörper nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallverbindungen Oxide, Nitride, Oxinitride, Karbide oder Carbonitride sind.

4. Vakuumbeschichteter Verbundkörper nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Al_2O_3 -Schicht (7) eine Dicke von 1 bis 20 μm , vorzugsweise 3 μm hat.

5. Vakuumbeschichteter Verbundkörper nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Träger (1) neben der äußeren Al_2O_3 -Schicht (7) weitere Schichten aus Al_2O_3 im Wechsel mit Schichten aus Metallen der Gruppe Ti, Zr, Cr, Al, Nb, Hf, W und/oder Verbindungen dieser Metalle aufgebracht sind.

6. Verfahren zur Herstellung eines vakuumbeschichteten Verbundkörpers, indem auf dem Träger aus Metall oder einer Metalllegierung mindestens eine Schicht im Vakuum aufgebracht wird und dabei die äußere Schicht aus Al_2O_3 durch reaktives Magneton-Zerstäuben aufgebracht wird, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Al_2O_3 -Schicht durch gepulste Magnetonzerstäubung bei Zuführung von sauerstoffhaltigem Gas aufgebracht wird, daß die Pulsfrequenz auf 20 bis 100 kHz, vorzugsweise 50 kHz, eingestellt wird, daß mit einer Zerstäubungsrate von mindestens 1 nm/s, bezogen auf einen stationär angeordneten Träger, abgetrennt wird und daß ein pulsierender im Wechsel von positiven und negativen Ladungsträgern getragener Strom mit einer mittleren Stromdichte von mindestens 1 mA/cm^2 und einer Pulswechselfrequenz von mindestens 5 kHz auf den Träger auftrifft.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Al_2O_3 -Schicht durch Zerstäuben




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Europäisches
Patentamt

Nummer der Anmeldung
EP 96 10 6600

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Befr. Auspr.	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP-A-0 605 299 (LORRAINE INST NAT POLYTECH) 6.Juli 1994 * Spalte 5, Zeile 17 - Zeile 49 *	1-9	C23C14/08 C23C14/00
A	WO-A-94 25637 (ETEX CORP) 10.November 1994 * Seite 7, Zeile 7 - Seite 9, Zeile 16 *	1-9	
A	EP-A-0 539 694 (READ RITE CORP) 5.Mai 1993 * Spalte 3, Zeile 16 - Spalte 4, Zeile 1 *	1-9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt		Abschließen des Berichts	Prüfer
DEN HAAG		4.September 1996	Ekult, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung als Prioritätsdokument Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technisches Hintergrunddokument O : wissenschaftliche Offenbarung P : Zeitschriftenartikel			
T : die Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze Z : die Erfindung zugrunde liegende Zusammenhänge D : in der Anmeldung veröffentlichte Dokumente L : aus anderen Quellen abgeleitete Dokumente A : Nützlichkeitsdokumente, Verordnungsblätter, etc.			